



皖建云商

安徽建工

询价函

采购单位

公司名：安徽建工三建第二建筑公司
项目名：蜀山区 SS202503 地块

编号：

铝单板集采品类询价比价

询价日期：2026 年 9 月 11 日
报价有效期：2026 年 10 月 11 日（供应商填）

物资采购费用（包括税金、运费、过路费、油费等）报价，请写清报价单位并加盖公章。

指定品牌（必填）：☐XX 品牌/☒无品牌要求（无品牌要求需填控制价）

联系地址：合肥市蜀山区华东电子研究院，淠河路 88 号，进门前行 50 米，右手边社会服务大厅二层

联系人：李司司 电话：18356035677

序号	物资名称	规格	单位	数量	含税单价	税率%	含税合计	控制价(如有)	备注
1	成品铝单板	1、金属板材品种、规格、颜色：3mm 铝单板氟碳喷涂幕墙 2、铝板表面处理要求：铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理，室外可视面氟碳喷涂处理，其他不可视型材表面阳极氧化，铝型材颜色最终由业主方和建筑师确定，涂抹做法详见设计。 注：未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。如有图纸与清单描述矛盾的地方，以图纸设计为主。	M 2	7990.73	313	13%	2501098.49		其它附加条款参照集采
2	成品铝单板	1、金属板材品种、规格、颜色：2mm 铝单板氟碳喷涂幕墙 2、铝板表面处理要求：铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理，室外可视面氟碳喷涂处理，其他不可视型材表面阳极氧化，铝型材颜色最终由业主方和建筑师确定，涂抹做法详见设计。 注：未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。如有图纸与清单描述矛盾的地方，以图纸设计为主。	M 2	1985.31	220	13%	436768.2		其它附加条款参照集采
3	成品铝单板	1、金属板材品种、规格、颜色：采用 25mm 厚蜂窝铝板，面板厚度 2.0mm，背板厚度 1.0mm； 2、铝板表面处理要求：铝合金型材室内可视面粉末喷涂处理，室外可视面氟碳喷涂处理，其他不可视型材表面阳极氧化，铝型材颜色最终由业主方和建筑师确定，涂抹做法详见设计。 注：未尽事宜详见设计图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。如有图纸与清单描述矛盾的地方，以图纸设计为主。	M 2	845.00	470	13%	397150		其它附加条款参照集采
合计									



备注：以上数量暂定，以实际用量为准。

本工程使用铝板设计要求：

1、3.0mm 厚单层铝板,表面为氟碳喷漆(三涂)处理，平均涂层厚度不小于 $40\mu\text{m}$ ，最小局部涂层厚度不小于 $35\mu\text{m}$,PVDF 树脂占树脂原料的质量比不应低于 70%,其外观质量、尺寸偏差、耐候性等应满足《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》；

1、室内侧、玻璃背衬及封堵处等非大面铝板按 2.0mm 厚单层铝板；

2、吊顶板采用 25mm 厚蜂窝铝板,蜂窝板面板和背板材质要求：

①高精级铝合金 AA3003、H44，面板厚度 2.0mm,背板厚度 1.0mm;蜂窝板的面板涂层必须采用预辊涂方式进行涂布(PVDF)氟碳烤漆涂层，涂层中氟碳树脂含量低于 70%，涂层厚度 $\geq 25\mu\text{m}$ ，严禁采用后喷涂工艺；面板内表面必需有保护漆底层;蜂窝板的背板涂层必须采用连续辊涂的聚酯烤漆，背板内表面必需有保护漆底层;蜂窝芯材：材质须为铝合金 AA3003、孔径为 19mm、厚度 0.07mm ,表面防腐，激光微孔处理；蜂窝板的粘接剂必须采用进口双组份聚氨酯胶，严禁使用快干易脆、的环氧树脂胶及 EVA 热熔胶膜；安装配件型材:按照 GB5237.1-2008 ，材质及状态采用 6063-T5，表面阳极氧化膜等级 AA15 级;蜂窝板的防火等级必须满足：B1 级以上；

②蜂窝板的工艺及结构要求：1、板材的加工须采用辊压成型工艺，严禁采用一次性翻折工艺；

2、粘接剂应采用全自动数控机器涂布，并确保单位面积用量均匀、可调；严禁采用手工涂布；

3、蜂窝铝板须使用高温热压复合工艺(压板温度为 70 摄氏度以上)，严禁使用冷压复合工艺；

4、成品蜂窝板必须四周密闭，满足水密性、气密性，严禁对成品蜂窝板进行穿透锁钉、铆接等二次加工；

③蜂窝板的安装要求：

1、成品蜂窝板采用插接安装方式,缝隙不超过 2mm；

2、蜂窝板安装系统必须满足金属幕墙热胀冷缩的要求，不得使用铆钉直接拉铆固定；

报价单位（签字并盖章）：辰航新材料科技有限公司

林银板

地址：安徽省庐江县高新区金汤路 166 号

电话：19855115988

特别说明：此表仅作为线下询价使用，指定品牌请盖章。

询价人员确认报价签字（盖章）：

日期：2026.9.11